

플라스틱 부품에도 사용가능한 합성유계 그리스

합성유계 그리스



전기장치 부품이나 정밀기기의 플라스틱 윤활개소 등에.



- 폴리 α 올레핀(PAO)을 베이스 오일로 한 그리스.
- 저온특성과 산화안정성에 뛰어나, 안정된 윤활성을 장기에 걸쳐 발휘.
- 대부분의 플라스틱에 대하여 악영향을 주지 않음.
- 염소계 화합물이나 중금속 및 접점불량의 원인이 되는 실리콘 비함유.
- 자동차 전기장치 부품이나 정밀기기 등의 플라스틱 윤활개소나 그것과의 접촉이 염려되는 개소 등에 최적.

※1

※2

분류	제품명	NLGI 윤화구도 25℃, 60W	외관	증주제 (Thickener)	기유 동점도 40℃	밀 4구 윤화여중 1760rpm,10sec	사용온도범위	설명	용량, 포장단위, 제품번호
비전단유	Sumitec 331	No.1 (325)	백색	Lithium Soap	43mm ² /s	1,569N	-60 ~ +140℃	PTFE배합. 특히 플라스틱 대 플라스틱의 윤활에 최적.	1kg×4 (Code : 247170) 2.5kg×2 (Code : 247172) 16kg (Code : 247175)
	Sumitec 353	No.1 (325)	백색		78mm ² /s	1,569N	-55 ~ +140℃	PTFE · MCA 배합. 특히 플라스틱 대 플라스틱, 플라스틱 대 금속의 윤활에 최적.	1kg×2 (Code : 247670) 16kg (Code : 247675)
	Sumitec 305	— (300)	담황색		50mm ² /s	4,903N	-50 ~ +140℃	PTFE, MCA, 유기몰리브덴 화합물배합. 특히 플라스틱 대 금속, 금속 대 금속의 윤활에 최적.	1kg×2 (Code : 246170) 16kg (Code : 246175)
저온성	Sumitec 308	— (300)	백색	Lithium Soap	21mm ² /s	1,961N	-70 ~ +140℃	-70℃의 초저온하에서도 유통하는 베이스 오일을 채용. PTFE, MCA 배합으로 윤활성도 양호.	2.5kg×2 (Code : 248272) 16kg (Code : 248275)
	Sumitec 201	No.2 (290)	백색 반투명		50mm ² /s	1,236N	-65 ~ +140℃	유통점 -65℃의 베이스 오일을 채용한 그리스. 특수 폴리머 배합으로 POM기어의 소음에도 유효.	1kg×2 (Code : 245770) 2.5kg×2 (Code : 245772)
전면윤활유	Sumitec 103	No.1 (325)	백색 반투명	Lithium Complex Soap	400mm ² /s	1,569N	-40 ~ +200℃	저온유통성과 고온특성에 뛰어난 베이스 오일을 채용하여, 내열성에 뛰어난 리튬 콤플렉스 비누로 증주한 그리스. 넓은 온도범위에서 사용 가능.	400g×20 (Code : 245665) 2.5kg×2 (Code : 245672) 16kg (Code : 245675)
높은 저감	Sumitec 310	— (300)	엷은 핑크	Lithium Soap	65mm ² /s	1,236N	-40 ~ +140℃	배합의 PTFE와 MCA가 노이즈와 마모를 저감. 비교적 큰 수지 기어에 최적.	2.5kg×2 (Code : 245372) 16kg (Code : 245375)
	Sumitec L301	No.0 (380)	담황색 투명		560mm ² /s	1,569N	-45 ~ +140℃	처닝(Churning) 타입으로 윤활면의 복원성에 뛰어나 정밀소음에 유효. 소경 수지 기어에 최적.	1kg×2 (Code : 246370) 16kg (Code : 246375)
	Sumitec 217	No.1 (325)	백색 반투명		630mm ² /s	1,236N	-45 ~ +140℃	특수 폴리머에 의한 댄퍼 특성이 충격음 · 스키는 소리를 흡수. 슬라이드 접동부, 랫치부에 최적.	1kg×2 (Code : 248870) 16kg (Code : 248875)
	Sumitec 219	No.1 (325)	백색 반투명		1,386mm ² /s	1,236N	-40 ~ +140℃	상기 Sumitec 217의 댄퍼 특성을 더욱 향상. 슬라이드 접동부, 랫치부에 최적.	1kg×2 (Code : 248970) 16kg (Code : 248975)
	Sumitec 304	— (300)	백색		1,386mm ² /s	1,569N	-40 ~ +140℃	상기 Sumitec 219에 PTFE, MCA를 배합해서 내마모성을 향상. 슬라이드 접동부, 랫치부에 최적.	400g×20 (Code : 245465) 2.5kg×2 (Code : 245472) 16kg (Code : 245475)
저확산	Sumitec 370	No.2 (275)	백색	Lithium Soap	135mm ² /s	1,569N	-45 ~ +140℃	특수 리튬 비누와 특수첨가제 채용에 의해, 유분리 · 확산 현상을 억제한, 기름 성분의 스며져 나옴이 현저하게 적은 그리스.	1kg×2 (Code : 247770) 16kg (Code : 247775)